
FENOLITE



Modelo : **E-110**

Composição : **Resina Fenólica + Substrato de Celulose**

Temperatura de Serviço : **130°C**

Rigidez Dielétrica : **12 kV**

Espessura : **0,8 / 1,0 / 2,0 / 3,2 / 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10mm (Outras espessuras sob consulta)**

Cor : **Marrom**

Características :

Isolação Elétrica até 15 kV

- Absorção de Água: 3,0 %

- Tração Longitudinal: 14.000 Psi

- Densidade: 1,35 g/cm²

OBS. Também fornecemos Fenolite no modelo: SR75

* Valores médios obtidos de chapas de 3,2mm de espessura.

RV 01/JAN2015

Copia nao Controlada - Sujeito a alteração
Isoteck Brasil Indústria e Comércio Ltda
Fone/Fax: 11 5612 9500 / 5612 7355 / 5612 7366